

taśmy gumowe z siatką metalową do przenośników **TERMO-FLEX,** **NORMAL-FLEX**



FTT WOLBROM®

FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM S.A.



Zastosowanie i warunki pracy

Taśmy z siatką metalową typu Fleximat przeznaczone są do przenoszenia materiałów o zróżnicowanym uziarnieniu, szczególnie wszędzie tam, gdzie wymagane jest niskie wydłużenie a taśma narażona jest na rozerwania i wzdłużne przecięcia.

W zależności od zastosowanej gumy okładkowej produkowane są taśmy zwykłe - NORMAL-FLEX, i odporne na temperatury 120 i 200°C TERMO-FLEX.

- Taśmy NORMAL-FLEX stosowane są do transportu materiałów ostrokrawędziastych na długich magistralach przenośnikowych i przy dużych kątach nachylenia, np. w górnictwie odkrywkowym, przemyśle wydobywczym kruszyw itp.
- Taśmy w wersji TERMO-FLEX mogą przenosić materiały, których temperatura wynosi nawet 230°C. Taśmy w wersji związku z czym znajdują zastosowanie w przemyśle hutniczym i cementowym oraz do transportu gorącego popiołu i szlaki, masy formierskiej itp.

Budowa taśmy

Konstrukcja taśmy i wymagania określone zostały w Warunkach Technicznych WT -1/97, WT -3/95 i WT -24/97.

Podstawowym elementem taśmy jest pogumowany rdzeń wykonany z linek stalowych mosiądzowanych stanowiących osnowę oraz linek wątkowych ułożonych poprzecznie.

Taśmy na bazie siatki Fleximat charakteryzują się:

- niskim wydłużeniem o wartości 0,25% przy obciążeniu równym 10% wytrzymałości nominalnej,
- wysoką odpornością udarową,
- wysoką przyczepnością gumy do rdzenia,
- mniejszą średnicą bębnow przenośnika niż w przypadku taśm tkaninowo-gumowych w tym samym typie,
- dużą odpornością na przecięcia wzdłużne,
- bardzo dużą elastycznością poprzeczną (zdolność do tworzenia niecki do 45°),
- możliwością zastosowania girlandowych zestawów krażników.

Standardowy typoszereg taśm

Typ taśmy 1. NORMAL-FLEX 2. TERMO-FLEX Wytrzymałość taśmy podłużna/poprzeczna (kN/m)	Grubość rdzenia (mm)		Grubość (mm)			Szerokość (mm)					
	IW	SW	okładek gumowych	całkowita taśmy		800	1000	1200	1400	1600	1800
				IW	SW						
500/90	3,2	4,7	6+4	13,2	14,7	x	x	x	x	x	x
630/90	3,2	4,7	6+4	13,2	14,7	x	x	x	x	x	x
800/125	4,5	5,4	6+4	14,5	15,4		x	x	x	x	x
1000/125	4,5	5,4	6+4	14,5	15,4		x	x	x	x	x
1000/125	4,5	5,4	7+4	15,5	16,4		x	x	x	x	x
1250/175	6,0	7,1	6+4	16,0	17,1		x	x	x	x	x
1250/175	6,0	7,1	7+4	17,0	18,1		x	x	x	x	x
1400/175	6,0	7,1	6+4	16,0	17,1			x	x	x	x
1400/175	6,0	7,1	7+4	17,0	18,1			x	x	x	x
1600/175	6,0	7,1	6+4	16,0	17,1			x	x	x	x
1600/175	6,0	7,1	7+4	17,0	18,1			x	x	x	x

Polecana standardowa długość odcinków taśmy 100, 150, 200 m z tolerancją +2/-0%

Parametry gumy oraz średnice nawojów i bębnow przonośnika zawarte są w odrębnych kartach

FTT może przyjąć do realizacji indywidualne zamówienia spełniające życzenia klientów dotyczące doboru i dostawy taśm o innych niż zamieszczono w tabeli grubości okładek.

Taśmy Flex należy łączyć metodą wulkanizacji na gorąco, najlepiej korzystając z Serwisu FTT.

Zapraszamy do współpracy

FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH
WOLBROM S.A.
ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom

Centrala: tel. +48 32 649 71 00
tel./fax +48 32 649 71 01
Dział Handlowy: tel. +48 32 649 71 71-73

www.fttwolbrom.com.pl